

Finální saturační nátěr na vodní bázi pro všechny typy dřeva



AQUADECKS



VLASTNOSTI

- ≈ Nátěr na vodní bázi vhodný na nové i zvětralé dřevo
- ≈ Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
- ≈ Připraven k okamžitému použití
- ≈ Rychle schnoucí s minimálním zápachem, nevytváří film ani šupinky a neodlupuje se
- ≈ Snadná údržba při následné aplikaci výrobků není třeba původní nátěr AQUADECKS odstraňovat či brousit
- ≈ **Balení : 1L ; 2,5L; (10L na objednání)**

POUŽITÍ

- ≈ Vhodný pro použití jak v interiéru tak v exteriéru na horizontální i vertikální plochy
- ≈ Lze použít na všechny typy dřeva jak tropického tak měkkého i termo-dřevo

DOPORUČENÍ

- ≈ Dřevo musí být suché (max.18% vlhkosti)čisté, bez nečistot, mastnoty, špíny, plísně a předchozích povlaků
- ≈ Neaplikovat za přímého slunečního svitu nebo na horké povrchy
- ≈ Doporučujeme před aplikací AQUADECKS ošetřit měkké dřevo přípravkem SANIXYL na ochranu před modráním či houbami

APLIKACE

- ≈ AQUADECKS NEŘEĎTE - důkladně promíchejte před a pravidelně v průběhu aplikace
- ≈ Naneste první vrstvu a nechte jí proniknout do dřeva (cca 15-20 minut) a jakmile zmizí „mokry vzhled“ prvního nátěru naneste druhou vrstvu
- ≈ Setřete přebytečný AQUADECKS, nebo rozetřete štětcem, aby se zabránilo vzniku lesklých skvrn na povrchu
- ≈ Po nástřiku vždy použít štětec nebo váleček z důvodu lepšího proniknutí do dřeva a vytvoření jednotnosti barevnosti odstínů
- ≈ **DŮLEŽITÉ** – nedovolte aby povrch mezi aplikacemi zaschl

TECHNICKÁ DATA

ODSTÍNY

	Spotřeba: 5m ² /litr	Měkké dřevo		Tvrdé dřevo
	Spotřeba v dalších vrstvách: 10 až 12m ² /litr		Movingui	
	Nářadí k aplikaci: váleček, štětec, postřikovač		Teak	
	Teplota k aplikaci: od +10°C do +30°C		Honey	
	Čas působení: 4 hodiny			
	Čištění: vodou a mýdlem			