

Antikorozní nátěr s vlastnostmi dvousložkové barvy



OWATROL C.I.P.



VLASTNOSTI

- ≈ Univerzální antikorozní základní nátěr pro všechny typy barev
- ≈ Provedený nátěr nenarušují agresivní rozpouštědla jiných barev
- ≈ Pro použití na nový i zrezivělý povrch jak v interiéru tak exteriéru
- ≈ Proniká a stabilizuje povrch, tvoří pevnou a stabilní vrstvu
- ≈ Pigmentace nabízí zvýšenou ochranu a vytváří ochranný film vynikajících vlastností
- ≈ Snadné použití bez nutnosti broušení nebo pískování povrchu
- ≈ Odolává vysokým teplotám až +175°C
- ≈ **Balení : 2,5L ; (20L na objednání)**







POUŽITÍ

- ≈ **C.I.P. Antikorozní základ** se doporučuje do všech agresivních prostředí – mořské nebo tropické podnebí, žíravé výpary, ochrana motorových vozidel, stavebních stojů, zátěžových nádrží lodí, stejně jako zábradlí, brány, ploty, konstrukce...
- ≈ **C.I.P.** se zvláště doporučuje v případě nutnosti vysoce odolného nátěru, nebo tam, kde se vyžadují aplikace dvousložkové barvy (polyuretanové, epoxidové, chlorované pryže, syntetické....).

APLIKACE

- ≈ Nátěr neředíte - důkladně míchat před i během používání
- ≈ Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se kousky rzi, okuje a staré nátěry pomocí drátěného kartáče nebo škrabky. Není nutné odstraňovat vše pokud je pevně soudržné s povrchem.
- ≈ Povrchy vystavené působení chemických látek (soli, kyseliny, louhy...) musí být omyty vodou nebo očištěny párou
- ≈ Těžce kontaminované povrchy je potřeba očistit vhodným rozpouštědlem
- ≈ Před aplikací se ujistěte, že je povrch čistý, suchý, zbavený olejů, mastnoty a jiných povrchových nečistot
- ≈ Pískované nebo čištěné povrchy nevyžadují okamžitý nátěr, lehký povlak rzi nemá vliv na kvalitu nátěru a jeho konečný výsledek

TECHNICKÁ DATA

-  Spotřeba v první vrstvě: 15m²/litr
-  Náradí k aplikaci: kartáč, štětec, váleček, vysokotlaké stříkací zařízení
-  Teplota k aplikaci: od +5°C do +30°C
-  Doba schnutí: 6 hodin
-  Čas mezi nátěry: min. 72 hodin
-  Čištění: lakový benzín